

Übersicht über die Trinkwasserqualität der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH

		Grenzwert TVO	Durchschnittswert 2024 SLW	Vergleich zu 2023
pH-Wert		9,5	7,36	7,6
Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790	337	346
Oxidierbarkeit	mg/l O ₂	5,0	0,5	0,5
Arsen	mg/l	0,01	<0,001	<0,001
Blei	mg/l	0,01	<0,001	<0,001
Quecksilber	mg/l	0,001	<0,0001	<0,0001
Kupfer	mg/l	2,0	<0,0020	<0,0020
Nitrat	mg/l	50	<1,0	<1,0
Nitrit	mg/l	0,1	<0,010	<0,010
Eisen	mg/l	0,2	<0,014	<0,015
Mangan	mg/l	0,05	<0,002	<0,003
Fluorid	mg/l	1,5	<0,20	<0,20
Aluminium	mg/l	0,2	<0,020	<0,020
Natrium	mg/l	200	8,4	8,0
Chlorid	mg/l	250	12,0	12,8
Sulfat	mg/l	250	67,0	68,4
Uran	mg/l	0,01	<0,001	<0,001
TOC (organisch gebundener Kohlenstoff)	mg/l C		0,84	0,91
Pflanzenschutzmittel PSMBP (insgesamt)	mg/l	0,0005	n.q. (nicht quantifizierbar)	n.q. (nicht quantifizierbar)
Gesamthärte	°dH	-	8,20	8,50
Härtebereich nach Deutschem Waschmittelgesetz		weich - mittel - hart	weich	mittel

weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4°dH)
mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4° - 14°dH)
hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14°dH)

Stand: 07.04.2025